

## Техническа характеристика

# DOMOLIT

## Пластификатор за мазилки Заместител на варта

### Описание

DOMOLIT е течна добавка, която прибавена към циментовите замазки им придава обработваемостта на хоросана, замествайки напълно варта.

DOMOLIT запазва всички свойства, които варта придава на мазилките и елиминира нейните недостатъци, като:

- Повишава адхезията с основата.
- Удължава времето за съгъстяване на разтвора.
- Въздуховъвличащото действие подобрява пластичността.
- Увеличава сцеплението на мазилките и те не се "свличат".
- Повишава устойчивостта на стените, зидани с DOMOLIT.
- Значително намалява цената на мазилката.
- Освобождава от проблемите по съхранението на варта.
- Не съдържа хлориди и съставки, предизвикващи корозия.

Сертифициран с маркировка CE като въздуховъвличаща/пластифицираща добавка за разтвори за зидане според EN 934-3:T2, сертификат номер: 0906-CPR-02412007.

### Приложение

DOMOLIT е идеален за приготвяне на разтвори за зидария, за полагане на плочи и мазилки.

### Технически характеристики

Цвят:	тъмно кафяв
Вискозитет:	25 mPa.s (Brookfield, 23°C)
Плътност:	1,01 - 1,03 kg/l

### Указания за употреба

DOMOLIT се прибавя към водата, необходима за смесване. Тъй като притежава пластифициращи свойства, се намалява количеството на необходимата за смесване вода.

### Разход

- **Разтвор за зидане или за полагане на плочи:**

50 g DOMOLIT на 25 kg цимент.

За приготвяне на 1 m<sup>3</sup> разтвор за зидария са необходими:

Цимент:	225 kg
Пясък:	0,90 m <sup>3</sup>
DOMOLIT:	450 g

- **Мазилки:**

75 g DOMOLIT на 25 kg цимент.

За приготвяне на 1 m<sup>3</sup> разтвор за мазилка са необходими:

Цимент:	250 kg
Пясък:	0,84 m <sup>3</sup>
DOMOLIT:	750 g

### Опаковка

Предлага се в пластмасови туби от 1 kg, 5 kg и 20 kg или бидони от 220 kg.

### Трайност - Съхранение

18 месеца от датата на производство, ако се съхранява в оригинални неразпечатъни опаковки, при температури +5°C и +35°C. Защитено от измръзване и директна слънчева светлина.

### Забележки

- Когато се използва пясък с по-малка зърнометрия с DOMOLIT се работи по добре.
- Предозирането (над 0,4% от теглото на цимента) намалява якостта на мазилката.

# DOMOLIT



0906

**ISOMAT S.A.**

17<sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

09

0906-CPR-02412007

EN 934-3:2009

DoP No.: DOMOLIT/1634-03

Air entraining/plasticizing admixture  
for masonry mortar

EN 934-3, T2

Max chloride content: chloride free

Max alkali content: < 2.0%

Corrosive behaviour: contains components only  
from EN 934-1:2008, Annex A.1

Dangerous substances: compliance

**ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД**  
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ  
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348  
Tel.: +359 2 934 9895, Факс: +359 2 934 9899  
[www.isomat.bg](http://www.isomat.bg) e-mail: [info@isomat.bg](mailto:info@isomat.bg)