

Техническа характеристика

DOMOLIT-TR

Прозрачен пластификатор за мазилки Заместител на варта

Описание

DOMOLIT-TR е течна добавка, която прибавена към циментовите замазки им придава обработваемостта на хоросана, замествайки напълно варта.

DOMOLIT-TR запазва всички свойства, които варта придава на мазилките и елиминира нейните недостатъци, като:

- Повишава адхезията с основата.
- Удължава времето за съгъстяване на разтвора.
- Въздуховъвличащото действие подобрява пластичността.
- Увеличава сцеплението на мазилките и те не се "свличат".
- Повишава устойчивостта на стените, зидани с DOMOLIT-TR.
- Значително намалява цената на мазилката.
- Освобождава от проблемите по съхранението на варта.
- Не съдържа хлориди и съставки, предизвикващи корозия.

Сертифициран с маркировка CE като въздуховъвличаща/пластифицираща добавка за разтвори за зидане според EN 934-3:T2, сертификат номер: 0906-CPR-02412007.

Приложение

DOMOLIT-TR е идеален за приготвяне на разтвори за зидария, за полагане на плочи и мазилки. Специално за изработка на бели мазилки.

Технически характеристики

Цвят:	прозрачен
Вискозитет:	25 mPa.s (Brookfield, 23°C)
Плътност:	0,99 - 1,03 kg/l

Указания за употреба

DOMOLIT-TR се прибавя към водата, необходима за смесване. Тъй като притежава пластифициращи свойства, се намалява количеството на необходимата за смесване вода.

Разход

- **Разтвор за зидане или за полагане на плочи:**

50 g DOMOLIT-TR на 25 kg цимент.

За приготвяне на 1 m³ разтвор за зидария са необходими:

Цимент:	225 kg
Пясък:	0,90 m ³
DOMOLIT-TR:	450 g

- **Мазилки:**

75 g DOMOLIT-TR на 25 kg цимент.

За приготвяне на 1 m³ разтвор за мазилка са необходими:

Цимент:	250 kg
Пясък:	0,84 m ³
DOMOLIT-TR:	750 g

Опаковка

Предлага се в пластмасови туби от 1 kg и 20 kg или бидони от 220 kg.

Трайност - Съхранение

18 месеца от датата на производство, ако се съхранява в оригинални неразпечатъни опаковки, при температури +5°C и +35°C. Защитено от измръзване и директна слънчева светлина.

Забележки

- DOMOLIT-TR се препоръчва при изискване мазилките да не променят своя цвят, като бели мраморни мазилки.
- Когато се използва пясък с по-малка зърнометрия с DOMOLIT-TR се работи по добре.
- Предозирането (над 0,4% от теглото на цимента) намалява якостта на мазилката.

DOMOLIT-TR



0906

ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

09

0906-CPR-02412007

EN 934-3:2009

DoP No.: DOMOLIT-TR/1636-03

Air entraining/plasticizing admixture
for masonry mortar

EN 934-3, T2

Max chloride content: chloride free

Max alkali content: < 2.0%

Corrosive behavior: contains components only
from EN 934-1:2008, Annex A.1

Dangerous substances: compliance

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Факс: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg