

Техническа характеристика

GB-COVER

Пастообразна шпакловка за шпакловане на фуги на гипсокартон

Описание

GB-COVER е готова за употреба, шпакловка, за шпакловане и запълване на фуги на гипсокартон. Полага се и се обработва много лесно. Образува равна и гладка повърхност, готова за грундиране и боядисване.

Продукта е сертифициран с маркировка CE според EN 13963, като 3А фугиращ материал за гипсокартонени плоскости (за запълване и крайно покритие).

Области на приложение

GB-COVER се използва за шпакловане, и в комбинация с армировъчни мрежи, за запълване на фуги и пукнатини на гипсокартон.

Технически характеристики

Вид:	пастообразен
Цвят:	бял
Плътност:	1,60-1,70 kg/l
Време за изсъхване:	1-2 h
Следващ слой:	2-3 h
Минимална температура на полагане:	+5°C
Адхезия към гипсокартон:	0,3 N/mm ²
Устойчивост на пукнатини:	Отговаря
Якост на огъване:	150 N

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Повърхността трябва да е здрава и чиста, без прах, боя и други замърсявания.

2. Полагане

а) Като шпакловка

GB-COVER се полага чрез маламашка на два слоя. Вторият слой се нанася след като първият е изсъхнал.

б) Фугиране и запълване на пукнатини

По дължината на фугата или пукнатината се поставя самозалепваща армировъчна лента. GB-COVER се полага върху сухата и чиста основа чрез мистрия или маламашка на два слоя. Вторият слой се полага след като първият е изсъхнал.

В случа че не се използва самозалепваща армировъчна лента, се полага един слой GB-COVER, по дължината на фугата или пукнатината, и докато е все още пресен се поставя армировъчната лента, която се притиска за да потъне напълно в слоя. След повърхността изсъхне се нанася втори слой.

След шпакловане или запълване на фугите, повърхността се заглажда с шкурка за да се подготви за грундиране и боядисване.

Разход

2,0-3,0 kg, в зависимост от дебелината на слоя.

Опаковка

GB-COVER се предлага в опаковки от 7 kg и 20 kg.

Срок на годност - Съхранение

Срок на годност 12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки при температури между +5°C и +30°C, на места защитени от директна слънчева светлина и ниски температури.

Летливи органични съединения (VOCs)

Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, таблица А), максимално допустимото съдържание на VOC за продукт от подкатегория g, тип WB е 30g/l (2010) за готов за употреба продукт.

Готовия за употреба продукт GB-COVER съдържа max <30 g/l VOC.

GB-COVER



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

12

3A - EN 13963

DoP No.: GB-COVER / 1252-03

Reaction to fire: F

Flexural strength: 150 N

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕСЪНАЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg