

Техническа характеристика

# ISOMAT ACRYL-STUCCO

## Пастообразна акрилна шпакловка

### Описание

ISOMAT ACRYL-STUCCO е готова за употреба акрилна шпакловка, на водна основа, за шпакловане (краен слой) във вътрешни и външни зони. Много лесно се нанася и обработва с шкурка. Образува равна и гладка крайна повърхност, готова за грундиране и боядисване.

Продукта е сертифициран с маркировка CE според EN 13963 като 3A фугираща смес за гипсокартонени плоскости.

### Области на приложение

ISOMAT ACRYL-STUCCO се използва за шпакловане на повърхности от мазилка, бетон, тухлена зидария, дърво, гипсокартон и циментови плоскости

### Технически характеристики

Вид:	паста
Цвят:	бял
Плътност:	1,65 ± 0,05 kg/l
Време за изсъхване:	1-2 h
Следващ слой:	2-3 h
Минимална температура на втвърдяване:	+5°C
Адхезия към гипсокартон:	0,35 N/mm <sup>2</sup>
Устойчивост на пукнатини:	отговаря
Якост на огъване:	300 N

### Указания за употреба

#### 1. Подготовка на основата

Повърхността трябва да е здрава и чиста, без прах, боя и други замърсявания.

Върху стената може да се положат готови мазилки UNICRET и UNICRET-FAST.

При полагане върху нестабилни или рушащи се основи, се препоръчва те да се стабилизират с акрилен, дълбокопроникващ грунд на водна основа PRIMER-CLASSIC, разреден до 50% с чиста вода.

#### 2. Полагане

ISOMAT ACRYL-STUCCO се нанася чрез маламашка на два слоя. Вторият слой се нанася след като първият е изсъхнал.

След шпакловане, повърхността се заглажда с шкурка, след което се грундира и боядисва.

### Разход

1,5-2,5 kg/m<sup>2</sup>, в зависимост от дебелината на слоя.

### Опаковка

ISOMAT ACRYL-STUCCO се предлага в опаковки от 400 g и 800 g.

### Срок на годност - Съхранение

Срок на годност 12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки, при температури между +5°C и +35°C, на места защитени от директна слънчева светлина и ниски температури.

### Летливи органични съединения (VOCs)

Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, таблица A), максимално допустимото съдържание на VOC за продукт от подкатегория g, тип WB е 30 g/l (2010) за готов за употреба продукт.

Готовия за употреба продукт ISOMAT ACRYL-STUCCO съдържа max <30 g/l VOC.

# ISOMAT ACRYL-STUCCO

---



**ISOMAT S.A.**

17<sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

13

3A - EN 13963

DoP No.: ISOMAT ACRYL STUCCO / 1253-03

Reaction to fire: F

Flexural strength: 300 N

**ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД**  
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ  
**СОФИЯ** 1839, бул. Ботевградско шосе № 348  
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899  
[www.isomat.bg](http://www.isomat.bg) e-mail: [info@isomat.bg](mailto:info@isomat.bg)