

Техническа спецификация

MARMOCRET-BOND

Готова смес за „шприц“ мазилка

Описание

MARMOCRET-BOND е готова смес на циментова основа, която се нуждае само от добавка на вода. Осигурява:

- Отлично сцепление с основата.
- Много добра обработваемост.
- Опростява и улеснява работата.
- Идеална е за машинно полагане.
- Стабилни качества.
- Отлична паропропускливост.
- Подходяща за външна и вътрешна употреба.

Определя се като GP CS IV, W1 според EN 998-1.

Приложение

MARMOCRET-BOND се използва за направа на „шприц“ свързващ слой на мазилките върху повърхности от бетон, тухли, термоизолационни плоскости и др, за усилване сцеплението с хастарния слой (едрия) на мазилката.

Технически характеристики

Вид:	циментов прах
Цвят:	сив
Зърнометрия:	до 3 mm
Необходима вода:	4,75 l/торба 25 kg
Относително тегло на сухата смес:	1,65 ± 0,10 kg/l
Относително тегло на разтвора:	1,90 ± 0,10 kg/l
Якост на натиск:	> 13,00 N/mm ²
Якост на огъване:	> 5,00 N/mm ²
Адхезия след 28 дни:	0,60 N/mm ²
Абсорбация на вода:	≤ 0,4 kg/m ² min ^{0,5}
Коефициент на топлопроводимост (λ _{10,dry}):	≤ 0,71 W/(m·K) при P=50%
Коефициент (μ):	20

Живот на сместта в съда: 3 h при +20°C

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата трябва да бъде почистена от остатъчен материал, прах, мазнини и добре навлажнена преди полагане на MARMOCRET-BOND.

2. Полагане

MARMOCRET-BOND се прибавя към водата при непрекъснато бъркане, докато добие желаната консистенция за работа. Материалът се полага ръчно с мистрия или с машина за мазилки. Хастарната мазилка, която следва може да се положи 1-2 дни след полагането на MARMOCRET-BOND.

Разход

Около 5 kg/m².

Опаковка

Предлага се в хартиени торби от 25 kg.

Трайност - Съхранение

12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в оригиналните, неразпечатани опаковки, на места защитени от влага и измръзване.

Забележки

- Температурата по време на работа трябва да бъде минимум +5°C.
- Продуктът съдържа цимент, който предизвиква алкална реакция с водата и се определя като дразнител.
- Следвайте инструкциите за безопасност,
- обозначени върху опаковката.

MARMOCRET-BOND

CE

ISOMAT S.A.
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

05

EN 998-1

**General purpose rendering mortar (GP)
for external use**

DoP No.: MARMOCRET-BOND/1232-04

Reaction to fire: Class A1

Adhesion: 0,6 N/mm² – **FP:** B

Water absorption: W1

Water vapour diffusion coeff.: μ 20

Thermal conductivity: ($\lambda_{10, dry}$) 0,71 W/mK

Durability (against freeze/thaw): evaluation
based on provisions valid in the intended place of
use of the mortar

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348
Tel.: +359 2 934 9895, **Факс:** +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg