

## Техническа характеристика

# PL-PRIMER

## Грунд за мазилки - Защита от бързо съсъхване

### Описание

PL-PRIMER е концентриран течен грунд за мазилки. Използва се разреден с вода. Хидрофобизира основата, елиминира опасността от съсъхване и загуба на якостна адхезия. PL-PRIMER не образува мембрана, следователно не влияе на адхезията с основата и не ограничава паропропускливостта.

### Приложение

PL-PRIMER се нанася върху абсорбиращи повърхности, върху които ще се полагат мазилки, като тухлени стени, варовик, газобетон и др., за да се предотврати загубата на вода от мазилката. Специално при използването на цветните мазилки MARMOCRET грундирането с PL-PRIMER е задължително, за да се постигне еднороден цвят на цялата основа. В този случай PL-PRIMER се нанася върху основите, които ще се покриват с цветните мазилки (мазилки, бетон и др.).

### Технически характеристики

Цвят: прозрачно червен  
Плътност: 1,03 kg/l  
pH: 11,5

### Указания за употреба

PL-PRIMER се разрежда с вода в съотношение 1:3 до 1:4 обемни части, в зависимост от вида и абсорбцията на основата. Нанася се с четка, валик или се впръсква с пистолет. Грундът трябва да е изсъхнал преди нанасянето на мазилката.

### Разход

40-100 g/m<sup>2</sup>, в зависимост от вида на основата.

### Опаковка

PL-PRIMER се предлага в пластмасови туби от 5 kg.

### Трайност - Съхранение

18 месеца от датата на производство, ако се съхранява в оригинални неразпечатъни опаковки, при температури +5°C и +35°C. Защитено от измръзване и директна слънчева светлина.

### Забележка

- Инструментите използвани за нанасяне на грунда, трябва да се почистят добре с вода след употреба.
- PL-PRIMER е агресивен към метал и стъкло.
- Да се разбърка добре преди употреба.

### Летливи Органични Съединения (ЛОС)

Според Директива 2004/42/ЕО (II/A), максимално допустимо съдържание на ЛОС за подкатегория продукти 3, тип ВР е 30g/l (2010) за готов за ползване продукт. Готовият за ползване продукт PL-PRIMER има максимално съдържание <30 g/l ЛОС.

**ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ЕООД**  
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ  
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348  
Tel.: +359 2 934 9895, Факс: +359 2 934 9899  
[www.isomat.bg](http://www.isomat.bg) e-mail: [info@isomat.bg](mailto:info@isomat.bg)